



雷帝国际

365P 玻化砖粘结增强剂

DS-1551-0719



*具体安装建议请咨询雷帝技术部。

包装
5 公斤/桶

近似施工面积

1 公斤 365P 玻化砖粘结增强剂可施工约 15 平方米。

注：本理论用量仅作参考，实际施工面积受施工环境的温度、湿度、通风状况和施工工具影响。

储存

在 0~43℃ 干燥、通风条件下储存，包装完好产品的保质期为 2 年*。

*如储存于低温或高温环境，会降低产品性能。如需使用，请先小范围应证其可行性或咨询雷帝技术部。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 施工现场环境在 5~32℃ 为宜；
- 施工环境和面材种类的不同，将影响本品干燥的时间；
- 涂刷层表干后应尽快完成玻化砖铺贴，铺贴时间应在 24 小时内；
- 每次施工完成后，请及时用水清洗工具及机械设备；
- 避免本品与人眼接触，避免长期与皮肤接触；
- 不可食用，避免儿童接触。

4. 技术参数

参照标准

JC/T 547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》

技术数据

在瓷砖背面辊涂一层，晾置至由乳白色变为无色透明状态，用 42.5 复合硅酸盐水泥按保证方法粘贴测试。

测试项目	标准要求	性能指标
拉伸胶粘原强度, MPa	≥0.5	2.4
浸水后拉伸胶粘强度, MPa	≥0.5	1.2

1. 产品名称

365P 玻化砖粘结增强剂

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号

邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300

传真：+86-21-5789 2200

免费热线：+86-400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

365P 玻化砖粘结增强剂是一款基于高分子聚合物材料复合而成的高性能单组份乳液型产品，直接施工于玻化砖背面改善其表面状况，用于提高玻化砖与粘接材料间的粘接强度，降低玻化砖空鼓、脱落的可能性。

产品优势

- 有效提高水泥基材料与玻化砖粘结力
- 防止玻化砖空鼓、脱落
- 施工便捷，可直接涂刷
- 耐候性好
- 绿色环保

推荐基面

- 墙地面低吸水率玻化砖

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

工作性能

项目	性能指标 (21℃)
表干时间	约 1.5 小时

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面处理

对玻化砖背面采用湿抹布将表面浮灰及其他影响粘结的物质擦除。

施工

1. 采用羊毛辊筒或软毛刷将产品均匀辊涂或刷涂覆盖在玻化砖背面；
2. 施工完成后，晾置约1.5-2小时至表面干燥（+21℃, R.H. 50%），晾置时需防止受环境中灰尘、水等其他物质污染；
3. 本品表干后即可使用水泥基粘结材料进行粘贴。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

免费热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

服务热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300, ext. 501

传真: +86.21.5789.2200

技术文件和产品说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2019雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2019 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners