



雷帝国际

石材养护剂特效型 BulletProof Sealer

DS-5132-0221



1. 产品名称

BULLETPROOF SEALER 石材养护剂特效型

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605
电话：+86-21-5789 3300
传真：+86-21-5789 2200
免费热线：+86-400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

BULLETPROOF SEALER 瓷砖石材养护剂特效型采用先进的水基氟化物配方，可以对抗各种油性和水性的污渍。该养护剂可对各类天然石材如大理石、石灰石、花岗岩、板岩、砂岩，吸收性瓷砖和台面以及水泥填缝等提供最佳的保护。

适用范围

需要表面养护的天然石材、吸收性瓷砖和台面以及水泥基填缝剂等

产品优势

- 最大限度对抗各种顽固的油性、水性污渍；
- 高效能渗透保护
- 保持石材天然外观；
- 水性配方，绿色环保；
- 室内和室外均可用。

推荐基面

- 大理石、花岗岩、石灰石、青石、板岩、洞石、砂岩等天然石材表面
- 绝大多数的可渗透瓷砖、台面、推表面

包装

500ml/瓶，12瓶/箱

储存

储存在4°C-32°C的环境中，工厂包装密封完整的产品保质期为24个月。

近似施工面积

取决于需保护的面材的类型，多孔性，表面结构和应用方法。500ml本品单层施工约可施工10-15平米。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 不慎吸入：高浓度溶液或蒸汽可能会刺激呼吸系统
- 不慎皮肤接触：可能会引起皮肤刺激不适
- 不慎眼部接触：可能会引起眼部刺激不适
- 不慎吞食：可能会引起不适
- 不得与其他化学品混合
- 不得冷藏或贮藏于高于 38°C 环境中
- 避免儿童与之接触

4. 施工方法

基面准备

基面温度确保在10°C-26°C。先在小面积的地方实验，涂施完成后放置24小时，然后测试结果。对于新施工的水泥基填缝剂，要放置熟化72小时以上才可施工。在涂施前要保证表面干净，干燥，无蜡及其它涂层。确保施工区域通风良好直至表面干燥。

施工

- 1) 对于不需要处理的表面和连接区域应进行覆盖保护以避免浪费；
- 2) 对于湿的表面，应在水分除去无明水以后才能涂施；
- 3) 在大面积施工时，可使用低压力耐化学品的喷涂器，辊涂和刷涂；
- 4) 养护剂渗入石材需10-15分钟，在这期间，将表面有多余保护剂的部分涂布均匀以保护渗透的均一性，养护剂不得在石材表面完全干燥；
- 5) 对于多孔性、吸收性强的表面可能需要二次涂施。在第一次涂施完成30-40分钟后按上述步骤进行第二次涂施；
- 6) 如果表面的养护剂没有完全除去而有多余的残留物，先用蘸有养护剂的毛巾擦拭整个表面，也可用白色抗腐蚀性的尼龙刷或海绵擦拭，最后用干净、易吸收性的毛巾擦去；
- 7) 24到72小时后才能完全的熟化，在6-8小时后人可以在石材上行走。如需提前行走，应在表面覆盖红色松香纸；
- 8) 用水清洗施工设备。

5. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

6. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300, ext. 501

传真： +86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2021雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2021 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.