



雷帝国际

靓彩美瓷宝

Cartridge Epoxy Grout

DS-2212-0621



1. 产品名称

靓彩美瓷宝

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300
传真：+86-21-5789 2200
免费热线：+86-400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

雷帝靓彩美瓷宝采用优质环氧树脂、固化剂和高档颜料复配合成，配合专用混合节，经胶枪挤压后，可充分混合、固化，可用于各类面材缝体的美化和填充。

产品优势

- 外观细腻光滑、色彩绚丽多样、质地坚硬如瓷；
- 具有极佳的防水、抗酸碱腐蚀、抗污、防霉效果，能抵御绝大多数常见污渍，防止缝体发黑发霉；
- 具有良好的耐热、耐水和耐老化性能，使用周期长；
- 净味环保；

- 施工简单，施工后不塌陷、不垂流、不污染面材。

应用范围

- 室内各式瓷砖、石材、玻璃砖、陶板砖等面材缝体美化。
- 浴缸、厨房台面、窗户等部位的封边及美化处理

包装

400ML/组，24 组/箱

储存

在温度 5℃~32℃，干燥、通风、避光条件下储存，包装完好产品的保质期为 12 个月。

*高湿度会降低产品的保质期。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书MSDS：

- 必须按照专业施工方法施工，才能保障产品最终使用性能。
- 现场条件可能会影响填缝的最终颜色和效果，填缝前需进行砖与色彩匹配试验。对于多孔砖，填缝前应首先将其表面密封。
- 寒冷天气或环境温度过高都需要采用升温/降温措施。
- 潮湿、阴雨天气及缝中有水的场合禁止施工。
- 在施工过程中，如中断超过约 20 分钟未连续打胶时，在混合管内的胶体已经逐渐固化，如不易打胶或打不出时，则需要更换新的混合管。
- 在胶管内未用完的胶，先拧下混合管，擦除胶管头部溢出的胶，再用胶盖拧紧保存，留待下次要用时，再更换新的混合管节即可继续使用。
- 本公司产品保证出厂质量合格，但用户必须自行决定产品的适用性，对于因施工不当或外来因素所导致的质量问题，其所造成的损失本公司概不承担责任。
- 避免儿童接触。

4. 技术参数

技术数据

测试项目	性能指标
可操作时间/分钟	30

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

测试项目	标准要求	检测结果	单项结论
游离甲醛/(g/kg)	≤1.0	未检出	符合
苯/(g/kg)	≤0.20	未检出	符合
甲苯+二甲苯/(g/KG)	≤10	未检出	符合
总挥发性有机物	≤350	47.5	符合

5. 施工方法

基面准备

清理缝体，确认缝体没有水及粉尘，避免施工后表面不平剥落及颜色变化。基材表面温度应在 5℃~32℃ 之间。

施工

- 1) 在槽缝边上贴上美纹纸/胶粘带或者打蜡后再施胶。
- 2) 采用专用胶枪施工，先打出约 40CM 胶料弃之不用，确保胶料混合均匀。
- 3) 沿着缝隙打胶，出胶口的直径应小于缝隙的宽度，宁少勿多不溢出胶。
- 4) 打完胶后用圆形棒刮平、修直胶条，胶体未干前将美纹纸或者胶粘带撕开即可，如有溢胶，以酒精擦拭或等胶固化后用铲刀铲掉。
- 5) 静置 3-5 小时后可初步固化，24 小时后即完全固化，靓丽如瓷。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

免费热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

服务热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300, ext. 501

传真: +86.21.5789.2200

技术文件和产品说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话: 86-21-57893300; 传真: 86-21-57892200;
www.laticrete.com.cn

©2021雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2021 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners