



雷帝国际

柔性防水浆料 2.0

DS-0151-0321



1. 产品名称

柔性防水浆料 2.0

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605

电话：86-21-5789 3300
传真：86-21-5789 2200
免费热线：400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

柔性防水浆料 2.0 是一种双组份聚合物改性水泥基防水浆料。具有一定的柔性，与基层粘结牢固，防水效果好，可辊涂、刷涂、批刮施工，适用于室内厨卫、阳台等部位防水。

适用范围

室内立面、室内地面、卫生间、厨房、阳台及其他非长期浸水区域。

产品优势

- 具有一定柔性
- 粘结性好，适用于多种基面
- 施工便利，滚筒、刷子、抹刀施工均可

推荐基面

- 混凝土
- 水泥砂浆找平层
- 水泥砂浆抹灰层
- 修补堵漏砂浆

包装

18 公斤/桶

近似施工面积

一桶 18 公斤柔性防水浆料 2.0 涂刷 1.2mm 厚，约能施工 10 m²。

注：本近似施工面积仅为理论值，具体数值与施工手法、施工环境和基面有关。

储存

储存于 0-43°C，干燥、阴凉、通风条件下储存，包装完好的产品保质期为 1 年。
*高湿度会缩短产品的保质期。

限制条件

- 施工温度应介于 5-32°C 之间
- 高吸水率基面会造成施工困难并降低强度，请在使用前充分洒水润湿。
- 不可直接作为面层材料；
- 施工后，不可暴露在空气中超过 30 天；
- 不可使用在强酸性环境中；
- 金属基面上的防水，请选用雷帝管不漏。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 干燥基面会降低柔性防水浆料的强度，请在使用前充分洒水润湿基面，但要有明水；
- 在温度较低时，请等待防水充分干燥再进行下一步施工；
- 严格按照配比，不可加水稀释；
- 防水层施工后，在其上打洞会破坏防水效果；
- 避免与眼睛接触或长时间与皮肤接触，如有接触，请立刻用水彻底冲洗；

- 本品浆料触变性佳，可操作时间内发生静置后粘度商生的情况时稍加搅拌即可正常使用
- 不可食用；
- 避免儿童与之接触。

4. 技术参数

参照标准

JC/T 2090-2011 《聚合物水泥防水浆料》 I 型

技术数据

性能指标		标准要求	测试结果
干燥时间, h	表干	≤4	0.67
	实干	≤8	1
粘结强度, MPa	无处理	≥0.7	1.3
	潮湿基层	≥0.7	1.5
	碱处理	≥0.7	2.8
	浸水处理	≥0.7	1.5
抗渗压力, MPa		≥0.5	0.9
抗压强度, MPa		≥12.0	33.2
抗折强度, MPa		≥4.0	10.6
柔韧性, mm	横向变形能力	≥2.0	15.3
收缩率, %		≤0.3	0.1

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

施工性能：

可操作时间	45min
养护时间	3-7d
蓄水前养护时间	7d
湿密度	2030kg/m ³

注：以上数据为标准条件下典型性指标；实际现场使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面准备

安装时基材表面温度不能低于 5℃；基材结构必须坚实，无灰尘、油污、剥落的油漆、水泥浮浆、混凝土密封胶或养护剂等不利于粘结的物质；新浇筑的混凝土养护不少于 14 天。基层应洒水充分润湿，但不可有明水。

节点部位预处理

排水口：排水口必须采用压圈类型，自带排水孔。在排水口压圈的下半部分的四周和上面涂抹一层足够量的防水浆料。当第一层防水浆料不沾手时，涂抹第二层。

阴阳角：采用雷帝乳液加强型水泥砂浆，将阴阳角抹成直径大于 60mm 的圆弧角。（阴角应抹成倒圆弧角）。

产品数据表变更将不会另行通知，如欲获得最新版本，请登录雷帝公司网站：www.laticrete.com.cn

材料制备

先将液剂倒入干净容器中，边用电动搅拌器搅拌，边加入粉料，搅拌至浆料均匀、无明显结团，液剂与粉料的混合比例为 1:3.6。等待 5 分钟，再次搅拌即可使用。已搅拌好的柔性防水浆料须在 1 小时内用完。

施工

柔性防水浆料 2.0 可用抹子、刷子、滚筒进行刮抹或涂刷施工。涂刷需两遍，第二遍应待前遍涂层表面干燥后进行，涂刷方向应与前一遍垂直，总厚度一般为 1.2 至 2 毫米。施工结束后待防水浆料完全干燥后，才可进行下一步施工。

养护

施工后的柔性防水浆料应在 5℃~32℃ 之间养护 2-3 天，养护过程中可以适当在防水表面洒水。至少 7 天后才可以进行蓄水实验。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号

电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；

www.laticrete.com.cn

©2021雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2021 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners

DS-0151-0321