



雷帝国际

水不漏（速凝型）

DS-0231-0619



1. 产品名称

水不漏（速凝型）

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号

邮编：201605

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

水不漏是一款预拌型堵漏砂浆。与水混合搅拌均匀即可使用，具有粘接强度高、快速凝结和优异的防水抗渗性能等显著特点。适用于多种基面，可以在潮湿基面上直接施工。

适用范围

可用于厨卫间、地下室、屋面等非伸缩性混凝土或砂浆结构的空洞堵漏、管件部位填充，或作为厨卫防水剂直接滚涂、埋设挂钩件等使用。

产品优势

- 凝结固化快
- 粘接强度高
- 防水堵漏性能卓越
- 抗开裂性优异

- 可用于潮湿基面
- 施工便捷

推荐基面

- 混凝土
- 水泥砂浆
- PVC 管材

包装

2 公斤/包，10 包/箱。

储存

在 0-43°C，干燥、通风条件下储存，包装完好产品的保质期为 1 年*。

*高湿度会降低产品的保质期。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 若施工后防水层存在大量水滴，可能是潮气结露，养护干燥即可消失。
- 水不漏加水搅拌过程中会伴有大量热量产生，需小心以免烫伤。
- 请尽量避免本产品与皮肤长时间接触。
- 避免本产品与眼睛接触。如果接触，请立刻用大量饮用水冲洗。
- 请将产品放置在儿童无法接触到的区域。
- 不可食用。

4. 技术参数

参照标准

GB 23440-2009 《无机防水堵漏材料》 II 型

技术数据

性能指标		标准要求	测试结果
凝结时间	初凝/min	≤5	4
	终凝/min	≤10	7
抗压强度，MPa	1h	≥4.5	9
	3d	≥15.0	28

抗折强度, MPa	1h	≥1.5	3.7
	3d	≥4.0	5.9
试件抗渗压力, MPa (7d)		≥1.5	1.6
粘结强度, MPa (7d)		≥0.6	0.7
耐热性 (100°C,5h)		无开裂, 起皮, 脱落	无开裂, 起皮, 脱落
冻融循环 20 次		无开裂, 起皮, 脱落	无开裂, 起皮, 脱落

注: 以上数据只是典型条件下的测试结果, 工地上的准确性能与使用方法和工地环境有关。

工作性能

操作时间	1~3 分钟
凝固时间	3~5 分钟
养护时间	2~3 天

注: 以上数据为标准条件下典型性指标; 实际现场使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面准备

1. 渗水面: 基面须充分湿润至饱和 (不再吸水), 并要求坚固、干净、平整。
2. 漏水口: 用凿子或冲击钻将斜漏水口打出一定深度 (约 3-4cm) 的“V”形凹槽, 基面处理口尽量小, 但须见新基面, 将杂物或疏松的粉状物清理干净, 然后冲洗干净。

材料制备

粉料:水=1:0.3, 用电动搅拌器将粉料和水快速搅拌至均匀无结块搅拌。

施工方法

1. 渗水面:
 - 1) 施工前需将基面明水擦干并迅速上料。
 - 2) 先用抹刀上第一层料, 如有漏水并不影响后续施工。
 - 3) 待涂层硬化后 (手压不留指纹), 用水喷湿, 但不能有积水。再用刮板或抹刀上第二层料。
 - 4) 若局部仍有渗水, 需再抹堵一层, 直至不漏。施工时, 要稍用力并多次按压使其密实, 同时注意搭接。每层用量约为 1kg/m²。
2. 漏水口:

根据漏水口的形状将堵漏王捏成略小于漏水口尺寸的料团, 静置, 手触微热有硬感后迅速朝漏水方向压下, 并挤压充实, 即可瞬息止漏。然后在漏水口外面及周围约 10cm 范围涂抹一层本产品。堵漏前, 对可能要漏水的部位最好先做防水处理, 等防水层固化后堵漏, 否则水有可能从周

围渗透。

可操作时间及凝固时间

缓凝型水不漏可操作时间为 1-3 分钟, 初凝后不可加水再用。凝固时间约为 3-5 分钟。如加水多、温度低, 可操作时间及凝固时间会延长, 反之缩短。

养护

待涂层硬化后马上进行保湿养护以防粉化, 养护方式可为: 喷水、盖湿物、涂养护液等。第一次养护需小心避免破坏涂层, 养护时间一般为 2-3 天, 潮湿处可自然养护 (如渗水的地下室等)。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息:

服务热线: 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持:

免费热线: 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300, ext. 501

传真: +86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书, 请登录雷帝官方网站:

www.laticrete.com.cn

雷帝 (中国) 建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话: 86-21-57893300; 传真: 86-21-57892200;
www.laticrete.com.cn

©2019雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2019 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners