



雷 帝

# 基层拉毛界面剂

DS-1671-0623



## 1. 产品名称

基层拉毛界面剂

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号  
邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300  
传真：+86-21-5789 2200  
免费热线：+86-400-887-2010  
官方网站：[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

## 3. 产品描述

基层拉毛界面剂是一款高分子聚合物材料复合而成的水性乳液，与雷帝低等级水泥基胶粘剂按比例混合后进行拉毛，可有效改善基层粘结性能，造毛效果好，适用于室内墙面贴砖前的基层处理。

### 产品优势

- 强效造毛
- 增强粘结
- 绿色环保

### 推荐基面

- 混凝土
- 砖石砌体
- 水泥砂浆找平层

### 认证

- ISO9001 国家质量管理体系认证
- ISO14001 国家环境管理体系认证
- 法国 VOC 标签 A+等级认证

### 包装

15 千克/桶

### 近似施工面积

一桶 15 千克基层拉毛界面剂，理论可施工面积约为 12-16 平方米（一遍）。

注：此数据仅供参考，实际施工面积与基面状况、施工手法、环境等因素有关。

### 储存

储存于阴凉干燥通风处，在 0°C~43°C 条件下，包装完好的产品保质期为 1 年。低于 0°C 时应采取保温措施，避免受冻。

### 注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 SDS：

- 需按照使用说明中与胶粘剂的推荐比例使用，请选用雷帝胶粘剂。
- 混合后的浆料超出可操作时间会粘度上升或固化，应弃置，不得加水二次搅拌使用。
- 温度较低或湿度较高时，请延长干燥时间。
- 施工完成后请及时用水清洗工具。
- 避免与眼睛接触或长期与皮肤接触。
- 不可食用，避免儿童与之接触。

## 4. 技术参数

### 参照标准

JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》 D I 型

## 技术数据

测试项目		标准要求	性能数据	
拉伸粘结强度, MPa	未处理	$\geq 0.6$	0.75	
	处理后	浸水	$\geq 0.5$	0.67
		耐热		0.93
		冻融循环		0.67
		耐碱		0.69

\*雷帝基层拉毛界面剂：雷帝瓷砖胶全效加强II型=1:2（重量比）。

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

## 5. 施工方法

### 基面准备

施工时基面温度应在5-35℃之间，基材结构必须坚实、无灰尘、油污、油漆、水泥浮浆、混凝土密封剂或养护剂等不利于粘结的物质。对裂缝和孔洞需提前修补并养护至较好强度。

### 施工

基层造毛：用前先将乳液搅拌均匀，将基层拉毛界面剂与雷帝低等级瓷砖胶按照1:2（重量比）的比例混合，搅拌成酸奶状，用拉毛滚筒均匀滚涂在基层上，施工完成后养护至少24小时方可进行后续施工。

## 6. 购买与询价

### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

免费热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300

### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

## 7. 技术服务

服务热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300, ext. 501

传真: +86.21.5789.2200

### 技术文件和产品说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

---

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话: 86-21-57893300; 传真: 86-21-57892200;  
[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2023雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2023 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners