



雷帝国际

# 中性硅酮密封胶长效防霉全能型

DS-2181-0120



## 1. 产品名称

中性硅酮密封胶长效防霉全能型

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号

邮编：201206

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

## 3. 产品描述

雷帝中性硅酮密封胶通用型是一款单组分，低模量，透明瓷白两色可选，中性脱醇固化的多用途硅酮密封胶，环保性能佳，具有无腐蚀性、无刺激性气味、强度高、表干时间短、对大部分建筑材料粘结性好等特点。通过国内最高等级防霉测试标准-0级防霉。不仅适用于一般的淋浴房、浴缸、台盆、坐便器等浴室和厨房处的密封，更能满足医院、食品加工厂等特殊场合对密封胶的要求。

### 适用范围

1、适用于医院、食品加工厂、商业场所等工作台、操作台等密封；

- 2、适用于卫浴设备如淋浴房、浴缸、台盆、坐便器等密封；
- 3、适用于厨房设备如灶具、台面、水槽等密封；
- 4、适用于一般建筑材料防水密封，包括玻璃、铝型材、砖石、混凝土、陶瓷、玻璃纤维及大部分建筑材料的密封。

### 产品优势

- 防霉 0 级
- 脱醇型固化，固化时不产生异味
- 中性固化，对金属、镀膜玻璃等建筑材料无腐蚀，应用广泛
- 耐高低温性能卓越
- 超强弹性
- 与多种材料粘结性好

### 包装

300ml/支

### 近似施工长度

300ml 的通用型硅胶，可施工长度约 12 米（5mm 宽度下测试）。

注：施工面积与基面平整度及施工宽度直接相关。

### 储存

在 5-27℃ 温度条件下，干燥通风环境中储存，包装完好的产品保质期为 1 年。

注：高湿度会缩短该产品的保质期。

### 使用限制

- 完全浸没于水的环境，如水族箱、游泳池等，需在密封胶上使用油漆或建筑密封胶的应用；
- 结构性装配；
- 以沥青为表面材料。

### 注意事项

- 未使用完的胶管需盖紧盖子，施工现场环境温度在 5-32℃ 为宜；
- 完全固化的密封胶没有危险；
- 在通风良好的环境使用；
- 避免与眼睛接触或长时间与皮肤接触；

- 不可食用，避免儿童与之接触。

## 4. 技术参数

### 执行标准

GB/T14683-2017 SR20LM  
GB 18583-2008  
GB/T 1741-2007

### 物理性能

性能指标	标准要求	测试结果
下垂度, mm	≤3	0
拉伸模量, MPa	23°C	≤0.4
	-20°C	≤0.6
挤出性, mL/min	≥80	1263
质量损失率	≤8%	8%
弹性回复率	≥80%	90%

### 施工性能:

表干时间	5min
完全固化时间 (20°C, 50%湿度)	3-7 天

注：以上技术数据为典型性指标，现场施工性能将取决于施工方法和现场条件。

## 5. 施工方法

### 基面准备

基面表面温度不宜低于 5°C，必须干燥，清洁，无灰尘、油污或其他不利于粘结的物质。用遮蔽胶带遮住接口相邻两边。

### 材料制备

依所需胶条大小 45 度角割开管嘴。

### 施工方法

- 1、将胶管置于胶枪中，将管嘴放进接缝处，45 度角挤出密封胶填入间隙；
- 2、在密封胶固化之前，把遮蔽胶带撕去；
- 3、未固化的密封胶可用布和溶剂清除；
- 4、使用背衬材料，防止三面粘结。

## 6. 购买与询价

### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

## 7. 技术服务

### 技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

### 技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；  
[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2019雷帝国际有限公司

以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2019 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.