



雷 帝

瓷砖背胶

DS-1891-0422



1. 产品名称

瓷砖背胶

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300
传真：+86-21-5789 2200
免费热线：+86-400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

瓷砖背胶是一款基于高分子聚合物乳液的单组份高性能瓷砖背涂产品，直接施工于低吸水率瓷砖背面改善其表面状况，用于提高面材与粘结材料间的粘结强度，防止瓷砖空鼓、脱落。

产品优势

- 有效提高水泥基材料与瓷砖粘结力
- 高粘性，防止瓷砖空鼓、脱落
- 施工便捷，可直接辊涂
- 耐水、耐候性好
- 安全绿色环保

推荐基面

- 墙地面 1.2m 以内低吸水率瓷砖

*具体安装建议请咨询雷帝技术部。

包装

- 1 公斤/桶，12 桶/箱；
- 5 公斤/桶。

近似施工面积

1 公斤瓷砖背胶可施工面积约为 10-15 平方米。

注：本理论用量仅作参考，实际施工面积受施工环境的温度、湿度、通风状况和施工工具影响。

储存

在 5~35°C 干燥、通风条件下储存，包装完好产品的保质期为 1 年*。

*如储存于低温或高温环境，会降低产品性能。如需使用，请先小范围应证其可行性或咨询雷帝技术部。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 SDS：

- 施工现场环境在 5~35°C 为宜；
- 施工环境和面材种类的不同，将影响本品干燥的时间；
- 本品应在涂刷表干后的 24 小时内进行瓷砖铺贴；
- 每次施工完成后，请及时用水清洗工具及机械设备；
- 避免本品与人眼接触，避免长期与皮肤接触；
- 不可食用，避免儿童接触。

4. 技术参数

参照标准

JC/T 547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》

技术数据

在瓷砖背面辊涂一层，晾置至由乳白色变为无色透明状态，用胶粘剂按标准规定方法粘贴测试。

| 测试项目 | 标准要求 | 性能指标 |
|----------------|------|------|
| 拉伸胶粘原强度, MPa | ≥0.5 | 0.8 |
| 浸水后拉伸胶粘强度, MPa | ≥0.5 | 1.0 |

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

工作性能

| 项目 | 性能指标 (21°C) |
|------|-------------|
| 表干时间 | 约 1.5 小时 |

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面处理

施工时温度不低于 5°C，基层必须干净、坚实、无粉化脱壳，疏松的抹灰层要尽可能铲除掉，用抹布将瓷砖背面的浮灰及其他影响粘结的物质擦除并保持干燥。

施工

使用前请搅拌均匀，用羊毛辊筒或软毛刷将本品均匀涂刷在砖背面，涂刷完成后晾置约 1.5-2 小时至表面干燥，晾置时需防止环境中灰尘、水等污染材料，表干后即可使用水泥基粘接材料进行粘贴。施工后及时用水清理工具。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

免费热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

服务热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300, ext. 501

传真: +86.21.5789.2200

技术文件和产品说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2022雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2022 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners