



雷帝国际

幻彩瓷缝剂（净味升级）

Unsanded Epoxy Grout

DS-2161-0621



1. 产品名称

幻彩瓷缝剂（净味升级）

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605
电话：+86-21-5789 3300
传真：+86-21-5789 2200
免费热线：+86-400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

雷帝幻彩瓷缝剂为双组份环氧产品，采用优质高固含量环氧树脂，19%1，BAC固化剂，高端化妆品级颜料，并以独特胶瓶容器进行包装，配合装用混合嘴，经胶枪挤压后，可充分混合、固化，用于面材缝体美化 and 填充。具有表面光泽度高，坚硬如瓷，易维护，耐磨损，耐酸碱，耐高温，耐老化，耐溶剂，地暖、厨卫适用，不塌陷不垂流不收缩易施工，一定程度上耐黄变等特点，并采用净味技术，不含壬基酚，甲醛、苯系物未检出，健康环保。

产品优势

- 外观细腻光滑、色彩绚丽多样、质地坚硬如瓷；
- 具有极佳的防水、抗酸碱腐蚀、抗污、防霉效果，能抵御绝大多数常见污渍，防止缝体发黑发霉；
- 具有良好的耐热、耐水和耐老化性能，使用周期长，地暖适用；

- 施工简单易行，施工后不塌陷、不垂流、不污染面材；
- 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求和 CECS/T 548-2018《美缝剂应用技术规程要求》；
- 耐黄变性能更好
- 采用净味技术，不含壬基酚，甲醛、苯系物未检出，健康环保

推荐基面

- 室内各式瓷砖、石材、玻璃砖、陶板砖等面材缝体美化。
- 浴缸、厨房台面、窗户等部位的封边及美化处理

包装

400ML/组，50 组/箱

储存

在温度 5℃~32℃，干燥、通风、避光条件下储存，包装完好产品的保质期为 12 个月。

*高湿度会降低产品的保质期。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书MSDS：

- 必须按照专业施工方法施工，才能保障产品最终使用性能。
- 现场条件可能会影响填缝的最终颜色和效果，填缝前需进行砖与色彩匹配试验。对于多孔砖，填缝前应首先将其表面密封。
- 寒冷天气或环境温度过高，环境太潮湿等都需要采用保护措施。
- 在施工过程中，如中断超过约 20 分钟未连续打胶时，在混合管内的胶体已经逐渐固化，如不易打胶或打不出时，则需要更换新的混合管。
- 在胶管内未用完的胶，先拧下混合管，擦除胶管头部溢出的胶，再用胶盖拧紧保存，留待下次要用时，再更换新的混合管节即可继续使用。
- 本公司产品保证出厂质量合格，但用户必须自行决定

产品的适用性，对于因施工不当或外来因素所导致的质量问题，其所造成的损失本公司概不承担责任。

- 避免儿童接触。

4. 技术参数

参照标准

CECS/T 548-2018 《美缝剂应用技术规程》

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

技术数据

测试项目		标准要求	性能指标
耐磨性/mm ³	标准条件	≤250	53.25
收缩值 mm/m		≤1.5	0.57

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面准备

清理缝体，确认缝体没有水及粉尘，避免施工后表面不易剥落。基材表面温度应在 4℃~32℃之间。

施工

- 1) 在槽缝边上贴上美纹纸或者胶粘带，再施胶。
- 2) 采用专用胶枪施工，先打出约 40CM 胶料弃之不用，确保胶料混合均匀。
- 3) 沿着缝隙打胶，出胶口的直径应小于缝隙的宽度，宁少勿多不溢出胶。
- 4) 打完胶后用圆形棒刮平、修直胶条，胶体未干前将美纹纸或者胶粘带撕开即可，如有溢胶，以酒精擦拭或等胶固化后用铲刀铲掉，
- 5) 静置 3-5 小时后可初步固化，8 小时后即完全固化，靓丽如瓷。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

免费热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

服务热线: +86.400.887.2010

电话: +86.21.5789.3300, ext. 501

传真: +86.21.5789.2200

技术文件和产品说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话: 86-21-57893300; 传真: 86-21-57892200;
www.laticrete.com.cn

©2021雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2021 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners