



防霉美容胶 Mould Resistance Sealant

DS-2181-1021



1. 产品名称

防霉美容胶

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号

邮编：201206

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

雷帝防霉美容胶是一款优质的中性醇型固化的单组份低模量硅酮密封胶，适用于室内厨卫洁具橱柜、门窗、角线、铝型材、砖石、混凝土、陶瓷等建筑材料的全屋收边美化。本品同各种基面粘接力强，易挤出不流挂，持久防水密封，健康环保。

适用范围

- 适用于门窗框的防水密封
- 适用于厨卫橱柜洁具的密封
- 适用于墙纸墙布及踢脚线石膏线等的密封

产品优势

- 0 级防霉
- 优异的附着力和相容性，特别是对金属和各种涂漆表面的附着力和相容性
- 中性固化，对金属、镀膜玻璃等建筑材料无腐蚀
- 耐高温：-40° C 至+100C 保持弹性
- 20%位移等级，弹性佳
- 醇型固化，低气味，健康环保

包装

300ml/支，24 支/箱，00 半透明，44 瓷白，03 灰黄，04 亚浅灰，05 绅士灰，06 咖啡棕，其他颜色需求请同雷帝联系

近似施工长度

一支 300ml 的防霉美容胶，可施工长度约 12-15 米（5mm 宽度下测试）。

注：施工面积与基面平整度及施工宽度直接相关。

储存

在 5-27°C 温度条件下，干燥通风环境中储存，包装完好的产品保质期为 1 年。

注：高温高湿会缩短该产品的保质期。

使用限制

- 不适用于完全浸没于水的环境，如水族箱、游泳池等，需在密封胶上使用油漆或建筑密封胶的应用；
- 不适用于结构性装配；
- 不适用于以沥青为表面材料。

注意事项

- 未使用完的胶体需盖紧盖子，施工现场环境温度在 5~32°C 为宜；
- 完全固化的密封胶没有危险；
- 在通风良好的环境使用；
- 避免与眼睛接触或长时间与皮肤接触；

- 不可食用，避免儿童与之接触。

4. 技术参数

执行标准

GB/T14683-2017 SR20LM
GB 18583-2008
GB/T 1741-2007

物理性能

性能指标	标准要求	测试结果
下垂度, mm	≤3	0
拉伸模量, MPa	23°C	≤0.4
	-20°C	≤0.6
挤出性, mL/min	≥80	1263
质量损失率	≤8%	8%
弹性回复率	≥80%	90%

施工性能:

表干时间	5min
完全固化时间 (21°C, 50%相对湿度)	3-7 天

注：以上技术数据为典型性指标，现场施工性能将取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面准备

基面表面温度不宜低于 5°C，必须干燥，清洁，无灰尘、油污或其他不利于粘结的物质。用遮蔽胶带遮住接口相邻两边。

材料准备

依所需胶条大小 45 度角割开管嘴。

施工方法

- 1、将胶管置于胶枪中，将管嘴放进接缝处，45 度角挤出密封胶填入间隙；
- 2、在密封胶固化之前，把遮蔽胶带撕去；
- 3、未固化的密封胶可用布和溶剂清除；
- 4、使用背衬材料，防止三面粘结。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2022雷帝国际有限公司

以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2022 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.