



雷帝国际

# HP Spartacote SURFACE BUILD SL™ 界面剂

DS-4513-0715



## 1. 产品名称

HP Spartacote SURFACE BUILD SL™ 界面剂

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN

## 3. 产品描述

HP SPARTACOTE SURFACE BUILD SL™ 界面剂是一种中等粘度、100%固体含量和自流平的环氧树脂混凝土界面剂或中涂层。

### 适用范围

干燥后的 Diamond-Topp™ 添加剂会留下轻微纹理的哑光饰面效果，适用于重载交通环境，如停车场、仓库、装饰性混凝土人行道、汽车服务与维修区。本产品还可以作为填料涂层在由于过度磨损而轻微破损的混凝土表面上使用。此外，当涂装薄 Sparta-Flex® 聚天冬氨酸酯饰面涂层时还可以作为构建厚度的涂层使用。

### 产品优势

- 100%固体含量且挥发性有机化合物含量为零
- 抗冲击
- 与混凝土和黑色金属的粘附性极佳
- 与 Sparta-Flex 聚天冬氨酸酯和环氧树脂涂层间具有优良的粘结强度
- 可优良的抗混凝土碳化性
- 优良的构建厚度涂层

### 推荐基面

- 商用和工业纯色混凝土地坪系统
- 住宅车库地坪涂料，包括多次构建的模拟花岗岩彩片或石英地坪系统

### 包装

- 10 加仑(37.85 升), A 组分和 B 组分各 5 加仑

### 近似施工面积

厚度	0.15mm	0.25mm	0.5mm
平方英尺 涂层/加仑	25	15	2

### 注意事项

聚天冬氨酸酯产品中含有一些被视为有害的化学成分。使用前请阅读容器标签警告以及材料安全数据表 (MSDS)。

- 在寒冷天气，必须经过进行充分得养护才可进行下一步施工。

- 本品会对人眼和皮肤有刺激性作用,万一不慎接触,请立即用水冲洗。
- 不得误食,在扬尘区应配戴呼吸面具。
- 万一不慎进入眼睛,宜立即用清水冲洗。
- 避免儿童与之接触。

#### 4. 技术参数

- 颜色: 浅灰色和沙米色,标准 HP Spartacote®颜色
- 光泽单位: 60° 条件下, +100
- 固体含量百分比: 100%
- 挥发性有机化合物含量: 0 克/升
- 推荐膜厚度 (mm) – 最小值 0.15, 最大值 0.5
- 涂装时表面温度: 最低温度 10°C, 最高温度 32°C
- 干燥时间: 25°C 条件下无灰尘 (风干) 时间: 6 小时
- 干燥时间: 25°C 条件下重涂 (风干) 间隔: 8 小时
- 可操作时间: 20 分钟

#### 5. 施工方法

##### 预处理

推荐使用商业喷砂打磨方法或金刚石研磨方法。

##### 施工

用低速搅拌器机械混合组分 A 和组分 B 大约 2 分钟。使用前无需诱导时间。如果需要加入添加剂,则必须等组分 A 和组分 B 彻底混合后再加入。材料中最多可以添加 10% 的水分进行稀释。

推荐使用扁平或齿形橡胶刮板进行涂装,并用一个 25cm 长的 1cm 拉毛辊筒垂直回滚以实现均匀一致的涂膜厚度。可能还需要用小板刷沿边界四周以及在较难滚涂的区域内进行涂刷。使用后立即用二甲苯或丙酮清洗。

#### 6. 购买与询价

##### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息:

服务热线: 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300

##### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

#### 7. 技术服务

##### 技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持:

免费热线: 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300, ext. 501

传真: +86-21-5789 2200

##### 技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书,请登录雷帝官方网站: [www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

---

雷帝 (中国) 建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话: 86-21-57893300; 传真: 86-21-57892200;  
[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2015雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2015 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.