



雷帝国际

# 精细找平砂浆

DS-XXXX-XXXX

## 1. 产品名称

精细找平砂浆

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
 上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号  
 邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300  
 传真：+86-21-5789 2200  
 免费热线：+86-400-887-2010  
 官方网站：[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

## 3. 产品描述

精细找平砂浆是一种新型的水泥基单组份聚合物改性砂浆。具有粘结强度高，兼容性强和抗渗性好的特点。可有效抑制返碱现象的发生，提高墙体防水抗渗性能。适用于饰面砂浆体系的底层处理和翻新工程的界面处理。

### 适用范围

饰面砂浆体系的底层处理和翻新工程的界面处理

### 产品优势

- 粘结强度高
- 防水抗渗性好
- 兼容性好
- 有效抑制泛碱
- 施工方便

### 推荐基面

- 混凝土
- 水泥砂浆
- 水泥砂浆砌体
- 旧墙体\*

\*关于具体旧墙体使用本材料的适应性，请咨询雷帝技术部。

### 包装

25KG/包

### 储存

在温度大于 0℃-43℃，干燥、通风条件下储存，包装完好产品的保质期为 1 年\*。

\*储存环境湿度过高（R.H≥80%）会降低产品的保质期

### 局限性

### 注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅MSDS安全说明书：

- 同一工程应尽量使用同一批次材料。
- 同一面墙体应尽量连续施工。
- 门、墙等部位需预先粘贴美纹纸。
- 施工时尽量使用相同工具。
- 本品会对眼睛和皮肤有刺激性作用，万一不慎接触，请立即用水冲洗。
- 避免儿童接触。

## 4. 技术参数

### 技术标准

JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》

### 技术参数

测试项目	标准要求			性能指标	
	普通型	柔性	弹性		
容器中状态	无结块、均匀			无结块、均匀	
施工性	涂刷二道无障碍			刮涂无障碍	
干燥时间（表干）/h	≤5			30min	
初期干燥抗裂性（6h）	单道施工 厚度≤ 1.5mm的 产品	1mm无裂纹		1mm无裂纹	
打磨性	手工可打磨			手工可打磨	
吸水量（g/10min）	≤2.0	-		1.1	
耐水性（96h）	无起鼓、开裂、剥落			无异常	
耐碱性（48h）	无起鼓、开裂、剥落			无异常	
粘结强度/MPa	标准状态	≥0.60		0.95MPa	
	冻融循环（6次）	≥0.40		0.65MPa	
动态抗开裂性/mm	基层裂缝	≥ 0.04 ≤ 0.08	≥0.08 ≤0.3	≥0.3	0.06mm

腻子膜柔韧性	直径 100mm, 无裂纹	直径 50mm 无裂纹	-	直径 100mm, 无裂纹
--------	---------------------	-------------------	---	------------------

## 5. 施工方法

### 基面准备

施工和养护本产品时，基层温度应介于5-32℃之间，施工前需填补好基面的所有缝隙，基面强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ ，并清除灰尘等妨碍粘结的物质。基层平整度应控制在3mm/2m范围内。用清水湿润干燥基面，保证基面处于润湿但无明水状态。

### 混合

在干净搅拌桶内把水和干粉以1: 5的比例混合。用电动搅拌机将粉料和水充分搅拌至均匀无结块，静止5分钟，再稍微搅拌即可施工。搅拌好的材料应在2个小时内用完。

### 施工

将搅拌均匀后的精细找平砂浆用抹刀的批刮到墙面上，要求均匀、平整。

### 成品养护

养护时间一般为3天。在进行养护时，环境温度不能低于5℃或高于35℃。未硬化的墙体应避免高温直射、雨水冲刷和风雪霜冻。

### 其他施工

在精细找平砂浆施工完毕养护3天后，才可以继续下道施工程序。

## 6. 购买与询价

### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300

### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

## 7. 技术服务

### 技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300, ext. 501

传真： +86-21-5789 2200

### 技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

---

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号  
+86-21-57893300 +86-21-57892200 • [www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2014 雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2014 LATICRETE International, Inc. All trademarks are the intellectual properties of their respective owners.