



雷帝国际

雷帝饰面砂浆保护剂

DS-7031-0314



1. 产品名称

饰面砂浆保护剂

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

雷帝饰面砂浆保护剂是一种专为雷帝彩色饰面砂浆配套使用而设计的乳液型保护剂，可减少饰面砂浆由于外界因素而产生的色差，泛碱和老化。用于饰面砂浆施工后颜色保护。

适用范围

彩色饰面砂浆的表面保护。

产品优势

- 耐候性好
- 憎水性强
- 抗泛碱
- 颜色持久

包装

20kg/桶，36 桶/托盘。

近似施工面积

一桶 20 公斤雷帝饰面砂浆保护剂约可施工 60~80 m²。

注：本近似施工面积属理论值，现场实际用量与施工人员、施工环境和饰面砂浆粒径有关。

储存

储存于 0℃~43℃ 的环境，注意防冻；在该储存环境中，包装完好的产品的保质期为 1 年。

*储存环境湿度过高（R.H≥80%）会降低产品的保质期。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 避免在雨雪、霜冻、高温直射和强风天气下施工。
- 不可与皮肤长时间接触
- 不可与眼睛接触，接触后请立即用大量清水冲洗
- 不得误食，在扬尘区应配戴呼吸面具。
- 避免儿童与之接触。

4. 技术参数

参照标准

GB/T 9755-2001 《合成树脂乳液外墙涂料》

技术数据

性能指标	标准要求	测试结果
容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态
固含量	---	15.5%
低温稳定性	不变质	不变质
涂层耐温变性	无异常	无异常
耐水性（96h）	无异常	无异常
耐碱性（48h）	无异常	无异常
表干时间，h	≤2h	40min
施工性	涂刷二道无障碍	涂刷二道无障碍

注：以上数据为标准条件下典型数据；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基层准备

保护剂须施工在表面已经干燥的彩色饰面砂浆基层表面上（一般在施工完成 24 小时后）。施工环境温度需控制在 5℃

-40℃，施工环境相对湿度需控制在 85%以下。

施工

将饰面砂浆保护剂置于干净的搅拌桶内，搅拌至均匀状态，然后直接滚涂或喷涂在已经干燥的雷帝彩色饰面砂浆表面，在第一遍保护剂表干后（25℃下，养护大约 4h）可滚涂或喷涂第二遍保护剂，要求保护剂均匀地覆盖彩色饰面砂浆表面。

养护

须对刚刚涂刷保护剂的饰面砂浆墙面采取保护措施，应避免表面淋雨、触水、霜冻或暴晒。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2014雷帝国际有限公司
以上所有商标的知识产权为其持有者所有。