



雷帝国际

# 石材养护剂强效型 Heavy Duty Sealer

DS-5141-0416



## 1. 产品名称

石材养护剂强效型  
HEAVY DUTY SEALER

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号  
邮编：201605  
电话：+86-21-5789 3300  
传真：+86-21-5789 2200  
免费热线：+86-400-887-2010  
官方网站：[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

## 3. 产品描述

HEAVY DUTY SEALER 石材养护剂强效型采用先进的水基氟化物配方，提供强效防护，可以对抗各种油性和水性污渍，保持天然外观。

### 产品优势

- 强效防护，对抗各种顽固的油性和水性污渍
- 高效能渗透保护
- 保持天然外观
- 室内和室外均可用

### 推荐基面

天然石材和砌石表面：

- 大理石 花岗岩 石灰岩 板岩 洞石 砂岩
- 硅石 铺路石

### 包装

- 1 品脱 (568 毫升)，12瓶/箱
- 1 夸脱 (946 毫升)，6瓶/箱
- 1 加仑 (3.8 升)，4瓶/箱
- 5 加仑 (18.9 升)

### 储存

储存在 10°C-32°C 的环境中，工厂包装密封完整的产品保质期为 24 个月。

### 近似施工面积

施工面积取决于石材的类型，多孔性，表面结构和应用方法，通常是1加仑(3.8 升)最多可应用于900平方英尺(83.61 平米)。

### 注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 不慎吸入：高浓度溶液或蒸汽可能会刺激呼吸系统
- 不慎皮肤接触：可能会引起皮肤刺激不适
- 不慎眼部接触：可能会引起眼部刺激不适
- 不慎吞食：可能会引起不适
- 不得与其他化学品混合
- 不得冷藏或贮藏在高于 38°C 环境中
- 避免儿童与之接触

## 4. 施工方法

### 基面准备

基面温度确保在10°C-26°C。先在小面积的地方实验，涂施完成后放置24小时，然后测试结果。对于新的水泥勾缝，要放置熟化72小时以上才可施工。在涂施前要保证表面干净，干燥，无蜡及其它涂层。确保施工区域通风良好直至表面干燥。

### 施工

- 1) 确认产品密封完好，使用前适量摇匀
- 2) 对于不需要处理的地方和连接区域应进行覆盖保护；

- 3) 使用辊筒、毛刷或低压力喷涂器均匀涂施；
- 4) 养护剂渗入石材需10-15分钟，在这期间，保持基面养护剂润湿，按需添加。养护剂不得完全干燥在表面。
- 5) 使用干净、吸收性强的毛巾完全擦干整个表面；
- 6) 对于多孔性的，吸收性强的表面可能需要二次涂施。在第一次涂施完成30-40分钟后按上述步骤进行第二次涂施；
- 7) 如果表面的养护剂没有完全除去而有多余的残留物，先用蘸有养护剂的毛巾擦拭整个表面，也可用白色抗腐蚀性的尼龙刷或海绵擦拭，最后用干净、易吸收性的毛巾擦去；
- 8) 完全养护需要24到72小时，处理过的表面可在6-8小时候使用。如需提前行走，应在表面覆盖红色松香纸；
- 9) 用水清洗施工设备。

## 5. 购买与询价

### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300

### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

## 6. 技术服务

### 技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300, EXT. 501

传真： +86-21-5789 2200

### 技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：[WWW.LATICRETE.COM.CN](http://WWW.LATICRETE.COM.CN)

---

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；  
[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2016雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2016 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.