



雷帝国际

# 石材保护剂户外抗盐型 Salt Water Resistant Sealer (Water-Based)



## 1. 产品名称

石材保护剂户外抗盐型  
SALT WATER RESISTANT SEALER (WATER-BASED)

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206  
电话：86-21-5789 3300  
传真：86-21-5789 2200  
免费热线：400-887-2010  
官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN

## 3. 产品描述

该产品专为抗盐水防护而设计，可应用于盐水池和防冻盐处理的表面。它采用先进的水性配方，可以对抗各种水性污渍。即使在阳光暴露下也可沿用多年。

## 产品优势

- 强力抗盐水
- 应用于盐水池和防冻盐处理的表面
- 对抗各种水性污渍
- 保持天然外观
- 使用方便，水性配方

## 应用石材

- 多孔砖 天然石材 混凝土
- 铺路石 泥浆陶土

## 包装

- 2 盎司样品 (56.7 克)
- 1 夸脱 (0.946 升)
- 1 加仑 (3.785 升)
- 5 加仑 (18.925 升)
- 55 加仑 (208.175 升)

## 注意事项

该产品会引起眼部的刺激，不能用于个人卫生处理。

## 近似施工面积

取决于石材的类型，多孔性，表面结构和应用方法，通常来说是一加仑 (3.785 升) 应用于 200-1000 平方英尺 (18.56 平米-92.93 平米)。

## 4. 施工方法

### 基面准备

先在小面积的地方实验，涂覆完成后放置24小时，然后测试结果。对于新的水泥浆，要熟化72小时以上。在涂覆前要保证表面干净，干燥和无蜡及其它涂层。表面温度应在50F到80F。

### 施工

- 1)对于不需要处理的地方和连接区域应进行覆盖保护以避免浪费；
- 2)在大面积施工时，应用低压力的耐化学品的喷涂器，滚涂和刷涂；
- 3)保护剂渗透入石材需要5-15 分钟,对于致密的表面需要更多时间来保证充分的渗透。在这期间，将表面有多余保护剂的部分涂布均匀以保护渗透的均一性，在表面干燥之前除去多余的保护剂；
- 4)对于多孔性的，吸收性强的表面可能需要二次涂覆。在第一次涂覆 1 小时后，按步骤进行第二次涂覆；
- 5)如果表面有多余的保护剂，先用蘸有保护剂的毛巾擦拭整个表面，再用抗腐蚀的尼龙刷和海绵擦拭使残渣松弛，最后用干净的易吸收的毛巾擦去；
- 6)24到72小时后才能完全的熟化，在6-8小时后人可以在石材上行走。如需提前行走，应在表面覆盖红色松香纸；
- 7)用矿物油清洗施工设备。

## 5. 购买与询价

### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

## 6. 技术服务

### 技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

### 技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

---

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；  
[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2015雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2015 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.