



雷帝国际

彩色饰面砂浆底涂

DS-7071-0314



1. 产品名称

彩色饰面砂浆底涂

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

彩色饰面砂浆底涂是一种专为雷帝彩色饰面砂浆配套使用而设计的水性抗碱底涂，可显著增强彩色饰面砂浆与各类基层之间的匹配性，减少基材对彩色饰面砂浆饰面效果的影响，以及增强基层强度等作用。

适用范围

与外墙彩色饰面砂浆配套使用，适用于雷帝精细找平砂浆上或直接涂抹在满足施工要求的基面上。

产品优势

- 渗透性能好
- 抗碱性突出
- 对基材附着力强
- 适用于多种基材
- 施工便捷

推荐基面

- 混凝土
- 水泥砂浆层
- 水泥抹灰层
- 外保温系统抹面层
- 满足施工要求的旧墙面*

*关于旧墙面施工的具体要求请咨询雷帝技术部。

包装

20kg/桶，36 桶/托盘。

近似施工面积

一桶 20 公斤雷帝彩色饰面砂浆底涂约可施工 100~140m²。

注：本近似施工面积只是理论值，具体数值与施工方法、施工环境和基面条件有关。

储存

储存于 0~40℃ 的环境中，在干燥、通风的条件下储存，包装完好的产品保质期为 2 年。

*避免雨雪、霜冻的影响

局限性

- 适用于室外精细找平使用，作为雷帝彩色饰面砂浆的配套产品，建议两种产品配合使用。
- 基面必须是结构完好，稳定和刚硬，足以支撑饰面材料。

注意事项

欲了解更多安全信息，请参照产品安全数据表（MSDS）

- 在寒冷天气，必须经过进行充分得养护才可进行下步施工。
- 避免在雨雪、霜冻、高温直射和强风天气下施工。
- 本品会对人眼和皮肤有刺激性作用，万一不慎接触，请立即用水冲洗。
- 不得误食。
- 避免儿童与之接触。

4. 技术参数

参照标准

技术数据

性能指标	标准要求	测试结果
表干时间/(h)	≤2h	40min
附着力/级	≤1	1
透水性/ml	≤0.3	0.1
耐水性 (96h)	无异常	无异常
耐碱性 (48h)	无异常	无异常
抗泛碱性 (72h)	无异常	无异常
抗盐析性 (72h)	无异常	无异常

注:数据如有更改恕不另行通知,以上数据只是在典型条件下的测试结果,工地上的准确性能与使用方法和工地环境有关。

5. 施工方法

基面准备

施工前需清除基层表面上的灰尘、尘土、油渍、油脂、油漆、水泥浮浆、风化物、养护剂、密封剂、憎水剂以及影响粘接的物质。对于平整度不满足要求的基面,可以使用雷帝外墙精细找平砂浆来修补、找平基层表面。基面应充分干燥,建议含水率不超过 10%。对高温、干燥的表面需先润湿,并清除多余水分。

大面积涂刷

A. 施工时基面温度应在 5°C-35°C,环境的相对湿度应在 80%以下。

B. 彩色饰面砂浆底涂为桶装乳白色液体,开桶后用电动搅拌机搅拌均匀后方可使用。

C. 涂前要注意检查对成品、半成品的保护是否做好。

D. 辊涂时应按先边角后大面,先上后下,先难后易,先里后外的施工方法进行。

E. 辊涂时,应放置舔料板,辊筒必须在舔料板上舔料方可上墙施工,防止滴洒,保持涂布均匀。辊涂应严格按施工规范进行。

F. 辊涂后的最终效果:均匀、无漏涂和流坠现象。24 小时后才可以在底涂面层上进行下一步操作流程。

成品保护

须对刚刚涂刷底涂的墙面采取保护措施,在施工彩色饰面砂浆前应避免表面淋雨、触水、霜冻或暴晒。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息:

服务热线: 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持:

免费热线: 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300, ext. 501

传真: +86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书,请登录雷帝官方网站:

www.laticrete.com.cn

雷帝(中国)建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号

电话: 86-21-57893300; 传真: 86-21-57892200;

www.laticrete.com.cn

©2014雷帝国际有限公司

以上所有商标的知识产权为其持有者所有。