



SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

DS-65316-0824

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DO PRODUTO

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Itália
Telefone: +39 059 535540
Email: info@laticreteurope.com
Website: laticrete.eu

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT é um estuque epóxi anti-manchas de alto desempenho que oferece uma excelente uniformidade, durabilidade da cor e facilidade de utilização com uma fórmula tixotrópica. Inibe a formação de manchas devido a bolores e bactérias graças ao sistema de proteção antimicrobiana Microban®.

SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT foi concebido para a vedação de grés porcelânico, ladrilhos em cerâmica, mosaicos de vidro e pedra, tanto para aplicações residenciais como comerciais. Pode ser utilizado tanto no interior como no exterior em pavimentos e paredes, e é adequado para restaurar juntas existentes. SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT é ideal para aplicações submersas, como piscinas, fontes e repuxos de água.

Utilização

- Para uso interior, exterior, aplicações submersas
- Para paredes e pavimentos

- Para juntas de 1,5 a 12 mm para: grés porcelânico, ladrilhos em cerâmica, mosaico de vidro, pedra e mármore
- Para uso residencial e comercial
- Para piscinas, fontes e repuxos de água
- Ideal para reparar juntas existentes

Vantagens

- Alta resistência a manchas*
- Fórmula tixotrópica para paredes e pavimentos
- Cor uniforme — e tricomponente, permite regular a consistência
- Não precisa de manutenção e não desbota
- Em conformidade com os requisitos ANSI A118.3, ISO 13007-3 RG e EN 13888 RG
- Superior ao estuque para juntas de cimento
- Longo tempo de trabalhabilidade
- Inibe a formação de manchas devido a bolores e bactérias graças ao sistema de proteção antimicrobiana Microban®
- Ideal para instalações em amplas faixas de temperatura
- Forte, durável e resistente a fissuras
- Disponível em 40 cores, além de 5 outros acabamentos DAZZLE™ (Parte D)

*Anti-manchas (apenas para aplicações residenciais) para detergentes domésticos ou líquidos comumente usados em residências. Limpar imediatamente eventuais derrames de líquidos.

Substratos admitidos

- Ladrilhos de vidro
- Ladrilhos de cerâmica
- Grés porcelânico
- Pedra natural

Embalagens

Embalagem	Partes A e B	Parte C	Acessórios
3,2 kg/ki	A: 0,35 kg B: 0,35 kg	C: 2,5 kg (pó cor)	(1) Esponja

Mistura com SPECTRALOCK® DAZZLE™

Se utilizar o pó DAZZLE™ Parte D: adicionar e misturar o pó DAZZLE nos líquidos A e B misturados antes de adicionar o pó da Parte C. Utilizar 2,5 frascos DAZZLE Parte D para cada embalagem de SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT de 3,2 kg. Prestar atenção ao misturar, pois o pó DAZZLE da Parte D é leve e facilmente transportado pelo ar.

Uma vez misturado, adicionar o pó da Parte C à mistura, deixando de fora uma quantidade aproximadamente igual ou ligeiramente superior ao volume do pó DAZZLE da Parte D utilizada. Utilizar o frasco DAZZLE vazio para medir a quantidade de Parte C a eliminar.

NOTA: eliminar o pó da Parte C numa quantidade que permita obter a consistência desejada.

Aplicação

Depois de limpar as superfícies, deixar secar completamente antes da estucagem. Espalhar a mistura com uma espátula de borracha de dureza média e com bordas afiadas. Espalhar na diagonal relativamente às juntas, certificando-se de que ficam completamente preenchidas. Utilizando a borda afiada da espátula, remover o estuque da superfície dos ladrilhos segurando a espátula num ângulo de 90° como um rodo de pavimento, fazendo sempre passagens diagonais em relação às juntas.

Limpeza inicial

Preparar água limpa, (2 baldes) e 2 esponjas limpas. Após a betumação, a limpeza pode ser efectuada 20 minutos após a aplicação (e, em qualquer caso, no prazo de uma hora após a mistura inicial da betumação). Esperar mais tempo a baixas temperaturas (frio). Mergulhar a esponja limpa em água e limpar as juntas sem a torcer. Mudar a água a cada 5 m² aproximadamente. Limpar com a esponja em movimentos circulares, removendo os resíduos de argamassa dos ladrilhos e alisando a argamassa nas juntas. Com a esponja bem espremida, faça passagens diagonais para remover os últimos resíduos de água da primeira lavagem. Enxaguar a esponja após cada passagem. Deite fora as esponjas quando ficarem "pegajosas" devido a demasiados resíduos de argamassa. Verifique o trabalho durante a limpeza, reparando os pontos baixos com um pouco de massa e alisando-os imediatamente com água em abundância.

Aplicações na parede

Em vez de uma esponja, usar um pulverizador manual para humedecer suficientemente a superfície do estuque e, em seguida, proceder da mesma forma que no pavimento.

Inspeção e limpeza final

Iniciar a limpeza final cerca de 1 hora após a lavagem inicial. Siga o mesmo procedimento que para a lavagem inicial. Enxaguar frequentemente com uma esponja limpa.

Finalmente, passar a esponja húmida na diagonal sobre as superfícies para remover a espuma e os resíduos. Usar cada lado da esponja apenas uma vez antes de enxaguar e trocar a água com o aditivo de limpeza pelo menos a cada 5 m².

Deixar secar as áreas limpas e inspecionar a superfície de ladrilhos/pedra. Se restar algum resíduo ou auréola de estuque (dentro de 24 horas), esfregar as áreas com uma mistura de 7,5 l de água limpa e 118 ml de vinagre branco. Realizar uma área de teste em mármore polido. Enxaguar com água limpa e deixar secar a superfície. Inspeccionar a superfície do estuque e reparar eventuais imperfeições com uma nova massa. Contrariamente às auréolas de estuque de cimento, que podem ser facilmente removidas no dia seguinte, as eventuais auréolas de SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT deixadas na superfície são difíceis de remover. Neste caso, recomendamos o uso de STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER que facilitará a remoção desses resíduos.

Proteger a superfície acabada do tráfego durante, pelo menos, 24 horas a 21°C. Não lavar o estuque com detergentes ácidos durante os primeiros 7 dias. Em banhos turcos ou aplicações submersas, deixar o SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT endurecer durante 10 dias a 21°C antes de encher o tanque com água. Consulte a TDS 192 para obter mais informações sobre estas aplicações.

6. DISPONIBILIDADE E CUSTOS

Disponibilidade

Os produtos LATICRETE® estão disponíveis em todo o mundo. Para encontrar o nome do seu revendedor mais próximo, por favor contacte LATICRETE EUROPE S.r.l.

+39 059 557680

info@laticreteurope.com

Para informações sobre distribuidores online, www.laticrete.eu.

Custos

Contacte o revendedor de produtos LATICRETE EUROPE S.r.l. mais próximo para obter informações completas sobre os custos.

7. GARANTIA

O fornecedor garante que o produto não se irá deteriorar em condições normais de utilização. A garantia é válida por um (1) ano. Contacte o Serviço Técnico para mais informações. Consulte 10. DOCUMENTAÇÃO:

- 1 ano de garantia do produto
- 5-10-15 anos de garantia do sistema

8. MANUTENÇÃO

Os produtos LATICRETE® e LATAPOXY® são produtos de alta qualidade concebidos para instalações duráveis e isentas de manutenção, no entanto, a durabilidade e o desempenho dependem estritamente do tipo de produtos de limpeza utilizados.

A LATICRETE recomenda a utilização de produtos STONETECH® para proteger, limpar e melhorar as superfícies de pedra, alvenaria, ladrilhos e juntas. Usar STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER para remover os resíduos de estuque epóxi das superfícies.

9. SERVIÇOS TÉCNICOS

Assistência técnica

Para informações, contacte o Serviço Técnico:
+39 059557680

technicalservices@laticreteurope.com

Literatura técnica e de segurança

Para obter literatura técnica e de segurança, visite o nosso site: www.laticrete.eu.

Advertências

As informações e indicações contidas nesta Ficha Técnica, embora baseadas nos conhecimentos adquiridos ao longo de anos de aplicação, devem ser consideradas indicativas. A LATICRETE®, não podendo controlar diretamente as condições de colocação e os métodos de aplicação dos produtos, não assume qualquer responsabilidade decorrente da sua implementação. Qualquer pessoa que pretenda utilizar os produtos LATICRETE® deve realizar testes adequados no local para estabelecer a sua adequação para o uso pretendido.

Os nossos produtos são cobertos pela garantia dentro dos limites estabelecidos nos nossos termos e condições gerais de venda e dentro dos limites da correspondência dos nossos produtos com as especificações técnicas e certificações aplicáveis, conforme expressamente indicado nas fichas técnicas dos produtos ou na documentação técnica aplicável expressamente fornecida por nós com os próprios produtos.

10 DOCUMENTAÇÃO

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no nosso site em laticrete.eu. Segue-se uma lista de documentos relacionados: United States Invention Patent No.: 6,881,768 (and other Patents)

- DS 230.13EU: 1 ano de garantia sobre o produto
- DS 230.10EU: 5-10-15 anos de garantia sobre o sistema de produtos