



15 PREMIUM ADHESIVE

DS-65317-0124

Globally Proven
Construction Solutions



1. NOME DEL PRODOTTO

15 PREMIUM ADHESIVE

2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefono: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

15 PREMIUM ADHESIVE è un adesivo in pasta pronto all'uso, bianco, non infiammabile, a base di resine acriliche, progettato per la posa all'interno di rivestimenti in ceramica, pietra naturale (purché stabile all'acqua), e mosaico vetroso a parete.

Utilizzi

- Solo per uso interno
- Posa all'interno di rivestimenti in ceramica, pietra naturale (purché stabile all'acqua), mosaico vetroso
- Può essere utilizzato con piastrelle fino a 45 cm (lunghezza del lato maggiore)
- Posa di pannelli in polistirolo espanso, sughero
- Idoneo per l'uso anche in ambienti umidi
- Consultare la "Guida alla scelta dell'adesivo" sul catalogo prodotti per l'elenco completo delle applicazioni e dei formati massimi ammessi

Vantaggi

- Premiscelato e pronto all'uso – non occorrono attrezzi professionali
- Sicuro ed facile da usare – non infiammabile
- Ottime caratteristiche di elasticità e adesività

- Scivolamento verticale nullo
- Indicato per una grande varietà di sottofondi

Supporti ammessi

- Calcestruzzo
- Intonaco cementizio
- Intonaci in gesso
- Cartongesso
- Pannello di cemento
- Pannelli in legno per esterno
- Pannelli in polistirolo
- Vecchie piastrelle e pietra

Confezioni

- 3 kg secchio; 144 secchi per pallet
- 8 kg secchio; 90 secchi per pallet
- 15 kg secchio; 44 secchi per pallet
- 25 kg secchio; 33 secchi per pallet

Resa / Consumo

~3 kg/m² con spatola dentata da 6 mm

Conservazione

Dodici (12) mesi in imballo originale chiuso conservati sollevati da terra in luogo fresco ed asciutto. L'elevata umidità ridurrà la vita di scaffale del prodotto insaccato.

Limitazioni

- NON utilizzare su carta da parati.
- NON incollare con 15 PREMIUM ADHESIVE piastrelle inassorbenti su materiale inassorbente perché non asciugherebbe.
- NON utilizzare con piastrelle più lunghe di 45 cm (della lunghezza del lato maggiore).
- Non utilizzare a temperature inferiori ai 5°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Non utilizzare in luoghi continuamente dilavati o immersi in acqua.
- NON utilizzare in bagni turchi, docce collettive, fontane o applicazioni sommerse.
- Lasciare sempre una fuga tra le piastrelle in particolare se i sottofondi sono soggetti a flessioni o movimenti.
- NON applicare su metalli.

- NON utilizzare come parte di un sistema di impermeabilizzazione. Utilizzare un adesivo modificato al lattice LATICRETE® per queste applicazioni.
- Alcuni marmi e pietre naturali possono essere soggetti a macchiarsi. Eseguire prove preliminari per determinare l'idoneità del prodotto.
- Per marmi verdi, piastrelle, pietra con supporto in resina, o marmi e agglomerati sensibili all'umidità, utilizzare LATAPOXY® 300 ADESIVE.
- Il prodotto in pasta teme il gelo: se ghiaccia non è più utilizzabile.
- Adesivi, malte sigillanti, stucchi per piastrelle ceramiche, pavimentazioni, e pietre non sono progettati per sostituire le membrane impermeabili. Quando è necessaria una barriera impermeabile, utilizzare una membrana impermeabilizzante LATICRETE®.

Attenzione

Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.

- Durante la stagione fredda, proteggere il lavoro finito fino a completo indurimento.
- Non ingerire.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Vedere l'etichetta del contenitore per istruzioni di immagazzinamento e utilizzo prima dell'uso.

4. DATA TECNICI



Informazioni COV/LEED VOC

Émissions dans l'air intérieur: A+

Standard

- EN 12004 D2 TE
- Certificat CSTB n° 3042-193 AD 591
- ISO 9001:2015 Quality Management System

Proprietà fisiche

Contenuto:	Pasta premiscelata		
Colore	Ultra bianco		
Infiammabilità:	No		
Classificazione secondo EN 12004-1:	D2 TE		
	Valore	Requisito	Metodo di prova
Resistenza iniziale a taglio:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	12004-2 8,4
Resistenza a taglio dopo invecchiamento termico:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	12004-2 8,4
Resistenza a taglio dopo ad alta temperatura:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	12004-2 8,4
Resistenza a taglio dopo immersione in acqua:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	12004-2 8,4
Tempo Aperto: Adesione dopo 30 minuti:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	12004-2 8,1
Scivolamento verticale:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	$\leq 0,5 \text{ mm}$	12004-2 8,2
Resistenza alla temperatura:	Da -30 °C a +90 °C		

Caratteristiche di lavorazione

Consistenza dell'impasto:	Morbida e cremosa
Peso specifico dell'impasto:	$\sim 1.65 \text{ g/cm}^3$
Rapporto miscelazione:	Pronto all'uso
Temperature di applicazione:	Da + 5 °C a + 35 °C
Tempo di lavorabilità:	$\sim 30 \text{ min.}$
Tempo aperto:	$\sim 30 \text{ min.}$
Spessore massimo:	5 mm
Pedenabilità:	$\sim 24 \text{ ore}$
Esecuzione delle fughe:	$\sim 24 \text{ ore}$
Messa in servizio:	$\sim 7 \text{ gg}$
Indurimento finale:	$\sim 14 \text{ gg}$

(a +23°C / 50% U.R.)

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

I sottofondi devono essere planari, strutturalmente solide e compatte, in grado di reggere il carico del rivestimento. Tutte le superfici devono essere comprese tra 5 °C e 35 °C. Non avere parti in via di distacco e essere prive di polvere, grasso, olio, vernice e cera. Eventuali Pitture devono essere in ottime condizioni, lavate e sgrassate, in caso contrario è indispensabile che vengano eliminate con cura dall'intonaco.

I sottofondi devono avere completato il proprio ritiro idraulico ed avere un'umidità residua inferiore al 4%.

Non utilizzare su sottofondi non assorbenti per la posa di piastrelle con assorbimento inferiore al 3%.

Applicazione

La pasta è premiscelato e pronta all'uso. L'applicazione della pasta avviene scegliendo la spatola appropriata in funzione del formato da posare. Si consiglia l'uso una spatola:

- a dente triangolare da 6 mm per mosaici fino a 2,5 x 2,5 cm
- a denti quadri da 6 x 6 mm oppure 9 x 9 mm per formati crescenti

Nota: È indispensabile lasciare sempre una fuga di almeno 3 mm fra piastrella e piastrella e rispettare anche nel rivestimento i giunti di dilatazione della struttura da sigillare elasticamente così come le giunzioni fra parete e parete e fra parete e pavimento.

Pulire il supporto utilizzando una spugna o uno straccio umido. Applicare l'adesivo al supporto prima con il lato liscio della spatola, quindi pettinare l'adesivo con il lato dentato della spatola rimuovendo il materiale in eccesso. Stendere solo una superficie che può essere piastrellata mentre l'adesivo è ancora fresco e appiccicoso, circa 30 minuti. Premere energicamente per fare aderire bene la piastrella. Controllare regolarmente l'effettiva bagnatura del retro della piastrella.

Nota: non applicare le piastrelle se sull'adesivo si è formata una pelle superficiale. Nel caso, rimuovere l'adesivo e applicare materiale fresco.

Pulizia

Gli attrezzi sono pulibili con acqua.

Stuccatura

Esecuzione delle fughe dopo un minimo di 24 ore di indurimento a 23°C e umidità relativa del 50%. Utilizzare stucchi cementizie LATICRETE®, come tipo PERMCOLOR® SELECT o PERMACOLOR® SELECT FINE. Per giunti resistenti alle macchie e ai prodotti chimici aggressivi, utilizzare stucchi epossidici come SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l.

+39 059 557680
info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online,
www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE® e LATAPOXY® sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare i Servizi Tecnici:

+39 059557680
technicalservices@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu.