



15 PREMIUM ADHESIVE

DS-65317-0124

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

15 PREMIUM ADHESIVE

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

15 PREMIUM ADHESIVE es un adhesivo acrílico blanco, no inflamable, listo para usar y diseñado para instalaciones interiores de baldosas de cerámica, mosaicos de vidrio y piedra natural no sensible a la humedad en paredes.

Usos

- Solo para uso en interiores
- Para instalación de baldosas cerámicas, piedra natural no sensible a la humedad y mosaico de vidrio
- Puede utilizarse con baldosas de hasta 45 cm (del lado más largo)
- Para instalación de placas de poliestireno
- Apto para aplicaciones en áreas mojadas o húmedas
- Consulte la "Guía de selección de adhesivos" del catálogo de productos para obtener una lista completa de aplicaciones y tamaños máximos permitidos

Ventajas

- Premezclado y listo para usar: no necesita equipamiento profesional.
- Seguro y fácil de usar: no inflamable
- Buena elasticidad y adhesión

- Antideslizante
- Apto para una amplia variedad de sustratos

Soportes adecuados

- Hormigón
- Mortero de solera de cemento
- Placa de soporte de cemento
- Cartón de yeso
- Yeso de cemento
- Bases de yeso
- Enlucido de yeso
- Placa de soporte de poliestireno
- Madera contrachapada encolada exterior
- Baldosa y piedra natural de cerámica existentes

Presentación

- Balde de 3 kg; 144 baldes por palé
- Balde de 8 kg; 90 baldes por palé
- Balde de 15 kg; 44 baldes por palé
- Balde de 25 kg; 33 baldes por palé

Rendimiento aproximado / Consumo

~3 kg/m² con llana dentada de 6 mm

Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante un (1) si se almacenan alejados del suelo en un lugar seco. Las condiciones de mucha humedad reducirán la vida útil del producto embolsado.

Limitaciones

- NO LO USE sobre empapelados.
- NO lo use para instalar baldosas no porosas (a saber, baldosa de porcelana impermeable) sobre sustratos no absorbentes, ya que esto limita su capacidad de curado. El adhesivo se cura por la evaporación de su propio contenido de agua.
- NO lo use con baldosas que superen los 45 cm (del lado más largo).
- NO lo use a temperaturas inferiores a 5 °C.
- NO lo use al aire libre, en aplicaciones exteriores.
- NO lo use en áreas sometidas a una exposición constante al agua, inmersión o presión hidrostática.

- No lo use en salas de vapor, duchas comerciales, fuentes o aplicaciones sumergidas.
- Deje siempre una junta entre las baldosas, especialmente si los sustratos están sometidos a flexión o movimiento.
- NO lo use sobre metales.
- NO lo use como parte de un sistema de impermeabilización. Use un mortero LATICRETE® Latex Fortified Mortar para estas aplicaciones.
- El mármol natural y la piedra pueden ser sensibles a la decoloración. Pruebe en un área de prueba para asegurarse de que sea compatible.
- Utilice LATAPOXY® 300 ADHESIVE para la instalación de mármol verde o piedra natural sensible al agua y productos de baldosas aglomeradas.
- El producto en pasta no tolera la escarcha.
- Los adhesivos/las masillas, los morteros y las lechadas para baldosas de cerámica, adoquines, ladrillos y piedra natural no están diseñados como sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Cuando se requiera una membrana de impermeabilización, utilice una membrana de impermeabilización LATICRETE®.

Precauciones

Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener más información.

- Durante el tiempo frío, proteja el trabajo terminado del tráfico hasta que esté completamente curado.
- No lo ingiera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Antes de la aplicación, consulte las precauciones de uso, manipulación y almacenamiento en la etiqueta del envase.

4. DATOS TÉCNICOS



Información del producto sobre COV/LEED

Émissions dans l'air intérieur: A+

Normas aplicables / Certificaciones

- EN 12004 D2 TE
- Certificat CSTB n° 3042-193 AD 591
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad

Propiedades físicas

Esenciales:	Pasta premezclada		
Color	Ultrablanco		
Inflamabilidad:	No		
Clasificación EN 12004-1:	D2 TE		
	Valor	Requisito	Método de prueba
Fuerza de adhesión al cizallamiento:	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	12004-2 8,4
Fuerza de adhesión al cizallamiento tras el envejecimiento por calor:	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	12004-2 8,4
Fuerza de adhesión al cizallamiento tras temperatura alta:	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	12004-2 8,4
Fuerza de adhesión al cizallamiento tras inmersión en agua:	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²	12004-2 8,4
Tiempo de apertura: Resistencia a la adhesión después de 30 min.	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²	12004-2 8,1
Deslizamiento:	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	12004-2 8,2
Resistencia a la temperatura:	Desde -30 °C hasta +90 °C		

Propiedades de trabajo

Consistencia:	Suave y cremosa
Densidad húmeda:	~ 1,65 g/cm ³
Relación de mezcla:	Listo para usar
Temperatura de aplicación:	De más de 5 a más de 35 °C
Tiempo de apertura	~ 30 minutos
Espesor máximo:	5 mm
Tiempo para el tránsito peatonal:	~ 24 horas
Tiempo para la lechada:	~ 24 horas
Tiempo hasta las condiciones de servicio completo:	~ 7 días
Endurecimiento final:	~ 14 días

(a 23°C / 50% H.R.)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben ser estructuralmente sólidas, estables y lo suficientemente rígidas como para soportar baldosas de cerámica/piedra, ladrillos finos y acabados similares. Todas las superficies deben encontrarse entre los 5 °C y 35 °C, limpias y libres de suciedad, aceite, grasa, pintura descascarada, selladores para hormigón o compuestos para curado. Las superficies pintadas deben estar en muy buen estado, lavadas y sin grasa; de lo contrario, hay que remover la pintura.

No aplique adhesivo sobre los sustratos hasta que esté completo el encogimiento hidráulico y el sustrato tenga una humedad residual inferior al 4%.

No use sobre sustratos no absorbentes para la instalación de baldosas de gres porcelánico no impermeable o baldosas con una absorción inferior al 3%.

Aplicación

La masilla adhesiva viene premezclada y lista para usar. Elija una llana adecuada según el tamaño de las baldosas que vaya a instalar:

- Llana dentada de 6 mm para mosaicos de hasta 2.5 x 2.5 cm
- Llana de dientes cuadrados de 6 x 6 mm o 9 x 0 mm para baldosas más grandes

Nota: siempre deje una junta de al menos de 3 mm de ancho entre las baldosas. Mantenga y respete todas las juntas de expansión de la estructura hasta el acabado de las baldosas, ya que deben llenarse con un sellador flexible para permitir el movimiento. Además, llene con un sellador flexible las juntas del perímetro entre cambios de plano (es decir, entre pared y pared).

Limpie el sustrato con una esponja o toalla húmedas. Aplique adhesivo al sustrato con la cara plana de la llana e impregne el sustrato. Luego peine el adhesivo con la cara dentada de la llana eliminando el exceso de material. Extienda únicamente para la cantidad de baldosas que puedan colocarse mientras el adhesivo está húmedo y pegajoso, aproximadamente 30 minutos. Presione la baldosa sobre el adhesivo, sin deslizarla, y oriéntela para alinearla. Golpee o gire toda la cerámica hasta que quede completamente colocada. Verifique regularmente que el dorso de la baldosa esté completamente en contacto con el adhesivo.

Nota: no coloque baldosas sobre el adhesivo si se ha formado una película. Raspe la superficie para limpiarla y extienda material nuevo.

Limpieza

Limpie el adhesivo fresco con agua.

Enlechado

Instalación de la lechada después de un mínimo de 24 horas de curado a 23°C y 50% de HR. Utilice lechadas cementosas LATICRETE® como PERMCOLOR® SELECT o PERMACOLOR® SELECT FINE. Para las juntas resistentes a manchas y sustancias químicas agresivas, utilice lechadas epoxi como SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10.

SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

LATICRETE® y LATAPOXY® son productos de alta calidad diseñados para lograr instalaciones duraderas y evitar el mantenimiento; sin embargo, el rendimiento y la durabilidad pueden depender del mantenimiento adecuado de los productos, dependiendo de los productos de limpieza utilizados.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu.