



# WPM TAPE PLV

DS-65326-0522

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

WPM TAPE PLV

## 2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Website : [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

WPM TAPE PLV est un ruban d'imperméabilisation flexible, auto-adhésif et résistant aux alcalis, composé de caoutchouc butyle sur la face supérieure et de polyester non tissé, utilisé pour l'imperméabilisation des joints de dilatation, des joints périmétriques et des points de débordement.

Le WPM est auto-adhésif, ce qui le rend facile à appliquer, et garantit une étanchéité immédiatement après l'application.

### Applications

- Pour un usage intérieur uniquement
- Pour l'imperméabilisation flexible des joints, des couvertures, des coins et des changements de plan.
- Idéal pour les joints de dilatation, les joints de périmètre et les points de sortie d'eau
- Convient aux applications avec une charge moyenne d'eau non pressurisée (par exemple, douches, salles de bains ou cuisines)

### Avantages

- La bande est imperméable et flexible sur toute sa largeur, ce qui la rend facile à appliquer.
- Résistant aux alcalins
- Auto-adhérent ; il est scellé immédiatement après l'application.
- Compatible avec les produits d'imperméabilisation HYDRO BAN SHEET MEMBRANE, AQUA BARRIER, AQUA BARRIER RDY

### Supports autorisés

- Béton
- Mortier de ciment/enduit
- Plâtre de ciment
- Panneau de gypse
- Panneau d'appui en ciment
- Plastique
- Murs à montants en bois ou en métal (Intérieur seulement)

### Conditionnement

**L 28753**

Rouleau de 10 m ; 500 rouleaux par palette

### Conservation

Sans limite de durée. Conserver de 40 °F à 75 °F (4 °C à 24 °C) dans une zone protégée (à l'abri du soleil).

### Limites d'utilisation

- NE PAS utiliser sur des joints structurels ou des fissures/joints avec un mouvement différentiel vertical.
- NE PAS exposer à une pression hydrostatique négative, à des solvants pour caoutchouc ou à des cétones.
- Doit être recouvert de carrelage en céramique ou de pierre. Utiliser un panneau de protection pour une couverture temporaire.
- Tout joint traité avec WPM TAPE PLV doit être maintenu en finition avec le mastic silicone LATASIL.

### Recommandations

- Appliquez uniquement sur des supports secs, car l'humidité et la condensation réduisent les performances d'adhérence.
- Appliquez uniquement sur des surfaces parfaitement propres, car la poussière ou la saleté réduisent les performances d'adhérence.

- Appuyez soigneusement sur toute le ruban pour assurer l'adhérence (nous suggérons d'utiliser un marteau en caoutchouc).
- Retirez la pellicule de protection à des températures < 28°C.="">

#### 4. DONNÉES TECHNIQUES



##### Informations COV/LEED

- GEV EMICODE : EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR : A+

##### Norme/Certification

- Système de gestion de la qualité ISO 9001:2015

##### Propriétés physiques

Couleur :	Gris	
Plage :	120 mm	
Épaisseur :	0,77 mm	
Poids :	730 g/m <sup>2</sup>	
Résistance à la température :	-30 °C à +60 °C	
Propriété	Méthode d'essai	Valeurs
Pression d'éclatement (maximum) :	Interne	0,4 bar
Charge de rupture longitudinale :	DIN EN ISO 527-3	30 N/15 mm
Charge de rupture latérale :	DIN EN ISO 527-3	19 N/15 mm
Résistance longitudinale à la déchirure :	DIN EN ISO 527-3	60 %
Résistance latérale à la déchirure :	DIN EN ISO 527-3	80 %
Résistance à la pression de l'eau :	DIN EN 1928 (version B)	≥ 0,2 bar
Test de pelage (PVC) :	Interne	≥ 13 N/20 mm

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

#### 5. APPLICATION

##### Préparation de la surface

Tous les substrats doivent être structurellement sains, propres et exempts de saleté, d'huile, de graisse, de peinture, de laitance, d'efflorescence, de produits de protection pour béton ou de produits de cure. Lisser un béton rugueux ou irrégulier pour obtenir une finition de

type effet bois flottant ou mieux avec une sous-couche LATICRETE appropriée.

##### Application

Coupez la bande d'étanchéité des joints à la taille appropriée avant de l'appliquer.

Le substrat doit être à +10°C pendant la pose. Retirez le film de protection, placez le ruban d'imperméabilisation dans la bonne position et appuyez fermement avec une spatule ou une truelle lisse. Éliminez toutes les poches d'air.

Pour toute section où deux bandes de ruban seront jointes, assurez-vous de faire chevaucher le matériau de 50 mm et appuyez sur la zone de chevauchement pour réduire l'épaisseur (nous suggérons d'utiliser un marteau ou un maillet en caoutchouc). Continuer avec ces étapes tout autour du périmètre de l'installation.

Traitez les angles verticaux avec le ruban d'étanchéité des joints de la même manière que les transitions sol/mur.

*Important : il ne doit pas y avoir de chevauchement excessif.*

#### 6. DISPONIBILITE ET PRIX

##### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Pour plus d'informations sur le distributeur online, [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

##### Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

#### 7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

#### 8. ENTRETIEN

LATICRETE® et LATAPOXY® sont des produits de haute qualité conçus pour réaliser des poses durables et éviter l'entretien. Toutefois, les performances et la durabilité

peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits, en fonction des produits de nettoyage utilisés.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

[technicalservices@laticreteurope.com](mailto:technicalservices@laticreteurope.com)

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

### Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

## 10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu). Ci-dessous la liste des documents concernés :

- Garantie de 1 ans sur le produit DS230.13EU
- FD 410 : Fiche technique du produit HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE
- DS 752 : Fiche technique du produit AQUA BARRIER RDY
- DS 751 : Fiche technique du produit AQUA BARRIER
- FDT 192 : Pose de carrelage en céramique dans les piscines
- FDT 157 : Installation extérieure de carrelage et de la pierre au-dessus d'espaces occupés