




## READY-TO-USE GROUT

**Soluciones Constructivas  
Comprobadas Mundialmente**

READY-TO-USE es una junta premezclada base acrílico de grado profesional, que brinda una uniformidad superior del color, combinada con una excelente resistencia a las manchas, en un sencillo paso. ¡La instalación de la junta lleva menos tiempo y la limpieza es sencilla!



3.8L (1 GAL)

### VENTAJAS


- Fácil de usar y limpiar
- No requiere mezcla
- No requiere sellado
- Máxima resistencia a las manchas\*
- Inhibe el crecimiento de moho y hongos que causan manchas en las juntas
- Resistente, duradero y resistente a las grietas
- Fórmula anti descuelgue para paredes y suelos
- Disponible en 13 colores + un translúcido

### USOS

- Revestimiento cerámico, de vidrio y piedra
- Pisos y paredes
- Ideal para renovar el color de tus juntas
- Para juntas de 1.5 a 12 mm de ancho
- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Uso en interiores

### Opción exclusiva de color translúcido

Además de estar disponible en 13 colores + un translúcido la junta READY-TO-USE también está disponible en una exclusiva opción de color translúcido. El resultado son juntas que permiten que la luz pase y refleje el color de los azulejos de vidrio circundantes.



\*Para una máxima resistencia a las manchas, use SPECTRALOCK® PRO Grout Premium

## Sustratos adecuados

- Revestimiento cerámico
- Revestimiento cerámico y de piedra
- Revestimiento cerámico con superficies esmaltadas o lisas
- Revestimiento cerámico y piedra cerámica existente
- Revestimiento cerámico existente
- Poliestireno expandido
- Piedra Natural
- Porcelánico
- Porcelánico con superficies esmaltadas o lisas
- Piedra natural sellada
- Piedra
- Teja
- Azulejo o piedra

## Presentación

Cubeta de 3.8L (1 gal)

## Colores disponibles:

#17 Marble Beige, #22 Midnight Black, #23 Antique White, #30 Sand Beige, #35 Mocha, #39 Mushroom, #42 Platinum, #44 Bright White, #60 Dusty Grey, #78 Sterling Silver, #88 Silver Shadow, #90 Light Pewter, #91 Slate Grey, #00 Translucent

## Rendimiento aproximado

Grout Joint Width & Cover age – ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )						
Tamaño de azulejo	1/16" (1.5mm)	1/8" (3mm)	3/16" (5mm)	1/4" (6mm)	3/8" (9mm)	1/2" (12mm)
1"x1"x1/4" (25x25x6mm)	56 (5.2)	31 (2.9)	22 (2.1)	18 (1.7)	14 (1.3)	12 (1.1)
2"x2"x1/4" (50x50x6mm)	108 (10.0)	56 (5.2)	39 (3.6)	31 (2.9)	22 (2.1)	18 (1.7)
6"x6"x1/2" (150x150x12mm)	316 (29.2)	160 (14.8)	108 (10.0)	82 (7.6)	52 (5.6)	44 (4.0)
12"x12"x3/8" (300x300x9mm)	415 (38.6)	210 (19.4)	140 (13.1)	106 (9.9)	72 (6.7)	55 (5.1)
18"x18"x3/8" (450x450x9mm)	623 (57.7)	312 (29.0)	210 (19.4)	158 (14.7)	106 (9.9)	81 (7.5)
24"x6"x3/8" (600x150x9mm)	332 (31.0)	168 (15.7)	114 (10.5)	86 (8.0)	59 (5.4)	45 (4.2)
24"x12"x3/8" (600x600x9mm)	552 (51.4)	276 (25.7)	186 (17.3)	140 (13.1)	95 (8.8)	72 (6.7)

## TIEMPO DE VIDA

Tiempo de vida de almacenamiento

Los envases sellados en fábrica de este producto están garantizados de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas >32°F (0°C) y <95°F (35°C).>

## LIMITACIONES

▪ Los adhesivos, masticos, morteros y morteros para juntas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una membrana impermeabilizante, use una membrana impermeabilizante (vea la Sección 10, SISTEMAS ESPECIALES).

▪ No debe usarse en áreas sujetas a productos químicos agresivos (incluidos, entre otros, limpiadores a base de ácido, limpiadores sin enjuague, etc.) o áreas expuestas a regímenes de limpieza agresivos (por ejemplo, limpieza con vapor).

▪ No debe usarse en pisos y áreas de base en clínicas veterinarias, perreras o en aplicaciones expuestas a altas concentraciones de alimentos y ácidos minerales o áreas expuestas a altas temperaturas. Para estas instalaciones, utilice SPECTRALOCK® PRO GROUT PREMIUM. No apto para uso en salas de vapor o aplicaciones sumergidas.

No apto para uso exterior.

Ancho máximo recomendado para juntas de lechada para pisos de 1/2" (12 mm) y paredes de 1/4" (6 mm).

▪ No recomendado para pebble floors / pisos empedrados

▪ No recomendado para áreas húmedas continuas (por ejemplo, piscinas, duchas de vapor, fuentes, etc.)

**NOTA:** Las superficies deben ser estructuralmente firmes, estables y lo suficientemente rígidas para soportar revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado y acabados similares. La deflexión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo a las cargas concentradas, no debe sobrepasar de L/360 en instalaciones de ladrillos/revestimientos cerámicos delgados o L/480 en instalaciones de piedra delgadas, En donde L = longitud de tramo (excepto donde los códigos de edificación locales especifiquen requisitos de deflexión más estrictos).

## PRECAUCIONES

Para obtener información adicional, consulte la hoja de información de seguridad del producto.

- NO agregue agua ni ningún otro material a la mezcla, ni vuelva a templar con agua. Esto tendrá un efecto adverso en el producto y anulará todas las garantías.
- Proteja el trabajo terminado del tráfico hasta que esté completamente curado.
- Use equipo de protección (guantes, camisa de manga larga y gafas de seguridad) al aplicar. En caso de contacto inicial, enjuague abundantemente con agua.
- Use equipo de protección (guantes, camisa de manga larga y gafas de seguridad) al aplicar. En caso de contacto inicial, enjuague abundantemente con agua.
- NO ingiera internamente. La arena de sílice puede causar cáncer o problemas pulmonares graves. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Proteger de la congelación.
- No apto para uso en áreas expuestas a lavado a presión o limpieza con vapor.
- Cuando se utiliza en áreas húmedas intermitentes (por ejemplo, pisos de ducha), recomendamos que el producto se cure durante 7 días antes de someter la instalación al uso.
- Proteja la junta de la suciedad, los escombros de la construcción y la contaminación durante 7 días a 70 °F (21 °C).
- El uso de junta con arena en juntas <math><1/8''</math> (3 mm) dará como resultado una superficie más rugosa en comparación con superficies en juntas más anchas.
- La máxima resistencia a las manchas se logra en 7 días a 70°F (21°C). READY-TO-USE GROUT† se puede limpiar con limpiadores domésticos estándar después de este tiempo. Proteja de la exposición a ácidos (por ejemplo, mostaza, aderezo para ensaladas, vinagre, etc.) y limpiadores fuertes durante 28 días a 70° F (21° C).
- La junta translúcida READY-TO-USE GROUT es una junta rellena de esferas de vidrio. El uso de esferas de vidrio en juntas <math><1/8''</math> (3 mm) puede dar como resultado una superficie más áspera en comparación con superficies en juntas más anchas.
- Algunos mármoles pulidos o revestimiento de vidrio o acabados vidriados delicados podrían rayarse con READY-TO-USE GROUT durante la instalación.
- Realice una pequeña área de prueba para determinar los resultados antes de aplicar ls junts en toda la instalación. Realice una prueba en el área para determinar la compatibilidad con revestimiento de metal o acero.
- READY-TO-USE GROUT puede afectar el color de piedras blancas o porosas (como White Carrara, Thassos White, Royal Danby, etc.). Realice una prueba en el área

para determinar su idoneidad y aceptabilidad.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Información del producto COV/LEED

El formulario de contenido total de COV es:

READY-TO-USE GROUT Translúcida 35 g/l

READY-TO-USE GROUT CON ARENA 42 g/l

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
Limpieza con agua	ANSI A118.3	Aprobado
Antidescuelgue en pared	ANSI A118.3	Aprobado
Resistencia a la compresión a los 28 días	Método LAT en junta cementicia	>2000 psi (13,5 MPa)
Resistencia a la abrasión	EN 12808-2	250 mm <sup>3</sup>
Dureza (72 Horas)	Shore A	55

### Propiedades de trabajo

DESCRIPCIÓN	70°F (21°C) /50% HR
Listo para tráfico peatonal ligero	24 horas
Listo para tráfico peatonal pesado	72 horas
Suciedad, resistencia a las manchas, derrames de alimentos, limpiadores domésticos	7 días
Curación completa	28 días

Especificaciones sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son típicos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento real en el campo dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

### INSTALACIÓN

#### Preparación de la superficie

Antes de comenzar a aplicar la junta, retire los espaciadores y los residuos de las juntas y elimine el polvo y la suciedad con una esponja húmeda. No dejar agua estancada en las juntas. El uso de un sellador tóxico o un Grout Release aplicado a losetas de porcelana sin esmaltar, baldosas abrasivas, antideslizantes o de textura rugosa o superficies porosas de baldosas o piedra antes de aplicar la lechada facilitará la limpieza. Nota: al aplicar la junta en climas

cálidos, consulte TDS 176 Azulejos y juntas para climas cálidos. La temperatura del sustrato debe estar entre 50°F (10°C) y 90°F (32°C). Aplique STONETECH® Grout Release o un sellador STONETECH adecuado si es necesario.

## APLICACIÓN

Limpie la superficie con una esponja húmeda. Extienda con una llana de goma firme la junta y afilada o con una llana de pared para juntas de paredes estrechas. Para eliminar el exceso de la junta, sostenga la llana en un ángulo de 90° y júlela en un ángulo de 45° en diagonal a través de las juntas para evitar sacar el material de la junta. Para obtener mejores resultados, trabaje en áreas pequeñas de 20 pies<sup>2</sup> (1,9 m<sup>2</sup>) o menos y realice la limpieza inicial de inmediato.

## Limpieza

Comience la limpieza inicial dentro de los 10 a 15 minutos posteriores a la aplicación, y no espere más de 15 minutos después del comienzo de la instalación. READY-TO-USE GROUT requiere poca agua para limpiar. Utilice una esponja para junta húmeda (escurrida y seca) para limpiar el exceso de residuos de la junta ejerciendo una ligera presión y un movimiento circular. A continuación, arrastre una esponja húmeda o una toalla de microfibra sobre el área limpia, en diagonal a las juntas, para eliminar cualquier residuo restante. Cambie el agua cuando esté sucia o lechosa.

**Importante:** No permita que el agua se asiente sobre la superficie de la junta. El exceso de agua utilizada durante la limpieza puede interferir con el curado del producto.

Dejar secar e inspeccionar. Si hay una pequeña turbidez después de la limpieza inicial, espere hasta la segunda limpieza para solucionar la turbidez residual. Espere aprox. 3 horas en ambientes de baja humedad con temperaturas más cálidas (>70 °F/21 °C) y 6 horas en ambientes de alta humedad con temperaturas más frías (<70 °F/21 °C). Cuando las juntas estén firmes, use una esponja húmeda para eliminar residuos de junta en la superficie.

Cualquier residuo que esté presente se puede eliminar usando un estropajo blanco con alcohol isopropílico o un limpiador doméstico como Windex®, teniendo cuidado de no tocar las juntas. Utilice una esponja húmeda o una toalla de microfibra para eliminar el limpiador o el agua y termine secando la superficie con una toalla o paño de microfibra limpio.

*Nota: Tenga cuidado al pulir recubrimientos esmaltados blandos o piedra pulida.*

## DISPONIBILIDAD Y COSTO

Los materiales LATICRETE® están disponibles en todo el país a través de nuestra red de distribuidores autorizados. Para obtener una cotización referirse al distribuidor más cercano.

## GARANTÍA

LATICRETE® garantiza el producto READY-TO-USE GROUT únicamente contra defectos de fabricación por un periodo de un año a partir de su fecha de fabricación. El alcance de esta garantía se limita únicamente a sustituir aquellos sacos que se demuestren defectuosos, LATICRETE® no será responsable por ningún costo adicional directo o indirecto. Asimismo, garantiza que se desempeñará de acuerdo a lo indicado en esta ficha técnica siempre y cuando se sigan las instrucciones de LATICRETE® y la industria.

Consulte por nuestras garantías de nuestros sistemas.

## MANTENIMIENTO

No requiere mantenimiento

## INFORMACIÓN / SERVICIO TÉCNICO

Para obtener información y asistencia técnica referente a este producto u otros sistemas LATICRETE®, sírvase contactarnos al Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE

Línea telefónica gratuita: 001 800 001 5284 (LATI)

Teléfono: (81) 8348 5121 - 24

Correo: atecnica@laticrete.com

## SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: [mx.laticrete.com](http://mx.laticrete.com)