



2012000586E



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2014B01N00213

委托单位: 雷帝 (中国) 建筑材料有限公司

Entrusted by

样品名称: 雷帝 305 胶粘剂

Sample Name

检验类别: 委托检验

Test Type



国家建筑材料测试中心


National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2014B01N00213



A1248105



国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

2012000586E

中心编号: WT2014B01N00213

第 1 页 共 2 页

样品名称	雷帝 305 胶粘剂	检验类别	委托检验
委托单位	雷帝 (中国) 建筑材料有限公司	商 标	Laticrete
生产单位	雷帝 (中国) 建筑材料有限公司	样品状态	满足检验要求
来样日期	2014 年 02 月 20 日	样品数量	粉体: 5kg
生产日期 /批号	---	型号规格	水基型胶粘剂
检验依据	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目	全部检验项目		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品所检全部项目的检验结果符合 GB 18583-2008 中表 2 水基型胶粘剂其他类的技术要求, 送检样品为合格品。检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 03 月 11 日 (检验专用章)</p>		
附注: (此处空白)			

批 准:

Handwritten signature

审 核:

崔金华

编 制:

陈鹏

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

材料
★
专用



国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2014B01N00213

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (表 2 水基型 其他类)	检验结果	单项结论
1	游离甲醛/(g/kg)	≤1.0	0.02	符合
2	苯/(g/kg)	≤0.20	未检出*	符合
3	甲苯+二甲苯/(g/kg)	≤10	未检出*	符合
4	总挥发性有机物/(g/L)	≤350	4	符合

(以下空白)



备注: 本检验结果为按配比(水:粉体=23:100 质量比)混合后样品的结果。

未检出*: 苯、甲苯、二甲苯 < 0.05g/kg;

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel：（86-10）51167679

Fax：（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com> www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@ctc.ac.cn

